



SPA-PLEX®

Edelfurnierter Plattenwerkstoff, Sperrholz durch und durch

Deckfurnier: Furniere in über 50 verschiedenen Holzarten sind verfügbar

Trägerplatte: Fichte durch und durch mit dichten kreuzweise gefügten Lagen.

Aufbau Trägerplatte:

Edelholz Decklagen	7-lagig	9-lagig	11-lagig
Endstärke	ca. 12mm	ca. 15mm	ca. 18mm

Andere Stärken auf Anfrage!

Verleimung: Deckfurnierverleimung und Mittellage D4 verleimt nach EN204. Produkt geprüft lt. ÖNORM M 6219-1, welche die Anforderungen an öffentliche und gewerbliche Saunanlagen, Infrarotkabinen, Dampf- und sonstige Wärmekammern festlegt gemäß der ÖNORM EN ISO 12460-3. (abweichend von der ÖNORM bei 90°C geprüft)

Formate: 2500 x 1500 mm, weitere Formate auf Anfrage möglich
Fixmaße nach Kundenwunsch sind auf Anfrage möglich

Einsatz: Saunabau, Schwimmbadbau, Wellness- und SPA-Bereiche, Möbel- und Innenausbau, Schiffs- und Yachtinnenausbau.

Vorteil: Optimale Standfestigkeit und geringes Gewicht von ca. 400 kg/m³ nach EN 323

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!

